

低圧用陽極箔規格値一覧

【 LMJ・LHJ・LHTシリーズ 】

化成箔性能一覧表

シリーズ	品名 JCC-	静電容量標準値 [μF/cm ²]										
		WV	6.3		8.0		10		16		25	
		Temp.	85	105	85	105	85	105	85	105	85	105
		Vf	8.0	9.0	10	11	13	14	21	23	33	36
LMJ	90LMJ10B		95.6	89.2	83.7	78.8	70.5	66.9	49.0	45.3	31.7	28.9
LHJ	100LHJ12B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110LHJ14B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHT	100LHT12B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	115LHT16B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

シリーズ	品名 JCC-	静電容量標準値 [μF/cm ²]										
		WV	35		50		63		80		100	
		Temp.	85	105	85	105	85	105	85	105	85	105
		Vf	47	51	67	73	85	92	105	115	135	145
LMJ	90LMJ10B	21.3	19.2	13.4	11.9	9.47	8.37	6.81	5.80	4.37	3.85	
LHJ	100LHJ12B	24.3	22.2	16.0	14.3	11.6	10.2	8.31	7.01	5.14	4.45	
	110LHJ14B	27.2	24.9	18.0	16.0	13.0	11.5	9.30	7.86	5.75	4.98	
LHT	100LHT12B	27.0	24.2	17.0	15.2	12.3	10.9	8.89	7.50	5.43	4.65	
	115LHT16B	32.5	29.1	20.4	18.3	14.8	13.2	10.7	9.04	6.54	5.61	

シリーズ	品名 JCC-	静電容量 保証範囲	厚さ ±10% μm	引張強度		折曲 強度
				N/cm	kgf/cm	
LMJ	90LMJ10B	- 10% +15%	90	22.5	2.30	40
LHJ	100LHJ12B	- 10% +15%	100	24.5	2.50	60
	110LHJ14B		110	24.5	2.50	60
LHT	100LHT12B	- 5% +15%	100	25.4	2.60	50
	115LHT16B	- 5% +15%	115	29.4	3.00	50

未化成箔性能一覧表

シリーズ	品名 JCC-	静電容量標準値 [μF/cm ²]		静電容量 保証範囲	厚さ ±10% μm	引張強度		折曲 強度	コンデンサ 最適WV	備考
		Vfe=20V	Vfe=80V			N/cm	kgf/cm			
LMJ	90LMJ10B	47.0	-	- 7% +10%	90	19.6	2.00	65	6.3 ~ 100	
LHJ	100LHJ12B	-	12.2	- 7% +10%	100	21.6	2.20	65	35 ~ 100	
	110LHJ14B	-	13.5		110	21.6	2.20	65		
LHT	100LHT12B	-	12.8	- 5% +10%	100	21.6	2.20	50	35 ~ 100	高電圧高容量
	115LHT16B	-	15.4	- 5% +10%	115	22.5	2.30	50	35 ~ 100	高電圧高容量

・規格は、実績評価の結果などから改定することがあります。