

中高圧用陽極箔 規格値一覧

【 HC・HD・HG・HFシリーズ 】

中高圧用化成箔 性能一覧表

シリーズ	品名 JCC-	静電容量標準値 (μF/cm ²)																	静電容量 保証範囲	厚さ ±10% (μm)	折曲 強度 (回)	
		WV	160		180		200		250		315		350		400		450					500
		Temp.	85	105	85	105	85	105	85	105	85	105	85	105	85	105	85	105				85
	Vf	214	234	241	263	268	292	335	366	422	461	469	512	536	585	603	658	670				
HC	104HC7B	2.19	1.97	1.89	1.69	1.65	1.47	1.23	1.08	0.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-10% +15%	104	40	
	110HC8	2.37	2.13	2.04	1.83	1.79	1.59	1.33	1.17	0.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	30	
	115HC9	2.51	2.26	2.16	1.94	1.89	1.68	1.41	1.24	1.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	30	
	120HC10	2.71	2.44	2.33	2.09	2.05	1.82	1.52	1.34	1.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-5% +15%	120	30	
HD	75HD1B	1.15	1.04	1.00	0.899	0.878	0.784	0.659	0.583	0.479	0.421	0.411	0.360	0.336	0.295	0.281	0.245	0.237	-10% +15%	75	100	
	90HD2B	1.49	1.35	1.30	1.16	1.14	1.01	0.852	0.753	0.617	0.542	0.529	0.463	0.432	0.378	0.360	0.313	0.303		90	80	
	104HD5B	-	-	-	-	-	-	-	0.894	0.742	0.654	0.639	0.559	0.521	0.452	0.431	0.371	0.359		104	70	
	104HD6B	-	-	-	-	-	-	-	0.965	0.801	0.706	0.690	0.604	0.563	0.488	0.465	0.400	-		104	50	
	104HD7B	-	-	-	-	-	-	-	1.04	0.865	0.763	0.745	0.652	0.608	0.527	0.502	0.432	-		104	50	
	110HD8	-	-	-	-	-	-	-	1.13	0.934	0.824	0.804	0.705	0.656	0.570	0.543	0.467	-		110	50	
	115HD9	-	-	-	-	-	-	-	1.22	1.01	0.890	0.869	0.761	0.709	0.615	0.586	0.504	-		115	50	
	120HD10	-	-	-	-	-	-	-	1.24	1.04	0.927	0.906	0.800	0.749	0.656	0.627	0.545	-	120	50		
	120HD10M	-	-	-	-	-	-	-	1.24	1.04	0.927	0.906	0.800	0.749	0.656	0.627	0.545	-	- 5% +15%	120	55	
	125HD11	-	-	-	-	-	-	-	1.34	1.13	1.00	0.979	0.865	0.809	0.709	0.677	0.589	-		125	50	
HG	110HG7B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.608	0.531	0.508	0.443	0.431	-10% +15%	110	20
	115HG8B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.657	0.574	0.548	0.479	0.465		115	20

- ・品名が白抜き表示の製品は新製品です。
- ・規格は、実績評価の結果などから改定することがあります。

中高圧用未化成箔 性能一覧表

シリーズ	品名 JCC-	静電容量標準値 (μF/cm ²)		静電容量 保証範囲	厚さ ±10% (μm)	引張強度		折曲 強度 (回)	コンデンサ 最適WV
		Vfe=400V	600V			(N/cm)	(kgf/cm)		
HF	104HF11	0.958	-	- 7% +10%	104	-	-	20	ストロボフラッシュ用 330~360
HC	104HC7B	0.982	-	- 7% +10%	104	15.6	1.60	50	160~315 [ストロボフラッシュ用 330~360]
	110HC8	1.07	-		110	15.6	1.60	40	
	115HC9	1.17	-	- 5% +10%	115	15.6	1.60	40	
	120HC10	1.27	-		120	15.6	1.60	40	
HD	75HD1B	-	0.286	- 7% +10%	75	13.7	1.40	60	160~500
	90HD2B	-	0.355		90	13.7	1.40	60	250~500 250~450
	104HD5B	-	0.434		104	15.6	1.60	60	
	104HD6B	-	0.482		104	15.6	1.60	50	
	104HD7B	-	0.521		104	15.6	1.60	50	
	110HD8	-	0.566	- 5% +10%	110	15.6	1.60	50	
	115HD9	-	0.615		115	15.6	1.60	50	
	120HD10	-	0.667		120	15.6	1.60	50	
	120HD10M	-	0.667		120	15.6	1.60	55	
	125HD11	-	0.720		125	15.6	1.60	50	
HG	110HG7B	-	0.525	- 7% +10%	110	15.6	1.60	50	400~500
	115HG8B	-	0.571		115	15.6	1.60	50	

- ・品名が白抜き表示の製品は新製品です。
- ・規格は、実績評価の結果などから改定することがあります。

ストロボフラッシュ用化成箔性能一覧表

シリーズ	品名 JCC-	静電容量標準値 (μF/cm ²)				静電容量 保証範囲	厚さ ±10% (μm)	折曲 強度 (回)	備考
		WV	330	340	350	360			
		Vf	361	371	390	404			
HF	104HF11	1.05	1.02	0.953	0.908	-10% +15%	104	5	ダブルアノード用貫通箔
HC	104HC7B	1.10	1.06	0.988	0.936	-10% +15%	104	40	シングルアノード用
	110HC8	1.19	1.15	1.07	1.01		110	30	
	115HC9	1.26	1.22	1.13	1.07	- 5% +15%	115	30	
	120HC10	1.36	1.31	1.22	1.16		120	30	