

陰極箔性能一覧表

シリーズ	品名 JCC-	静電容量標準値 ($\mu\text{F}/\text{cm}^2$)	原箔 アルミ純度 (%)	箔質	厚さ (μm)	引張強度		折曲強度 (回)
						(N/cm)	(kgf/cm)	
CB	15CB	67	99.7	硬質	15 ± 1	13.7	1.40	70
	20CB	89			20 ± 3	15.6	1.60	70
	20CBB	111			20 ± 3	15.6	1.60	60
	30CB	111			30 ± 3	17.6	1.80	50
	40CB	139		軟質	40 ± 4	15.6	1.60	100
CK	50CK	390	99.7	軟質	50 ± 5	13.7	1.40	90
	50CK2	460			50 ± 5	13.7	1.40	90
	60CK	390			60 ± 6	15.6	1.60	100
	60CK3	520			60 ± 6	13.7	1.40	90
	50CK-2Vf()	230			50 ± 5	13.7	1.40	90

- 1) 静電容量の保証範囲は、標準値の - 10%以上です .
- 2) 箔残留塩素濃度は、1.0mg / m²以下です .
- 3) 箔の両端から,10mm以内は保証範囲外です .
- 4) 50CK-2Vfの皮膜耐電圧は2V以上です .
- 5) 陰極化成箔の皮膜耐電圧は「JCC陰極用化成箔試験法」を適用します .
- 6) 記載内容は2015年1月1日現在のものです。